

PAROC Pro Bend 100



Краткое описание

Отвод из базальтовой ваты для изоляции отводов трубопроводов с углом 90°.

Применение

Изоляция отводов трубопроводов.

Номинальная плотность

100 kg/m³

максимальная температура эксплуатации

Описание	Значение	В соответствии с
Заявленная максимальная температура эксплуатации, ST(+)	640 °C	EN 14707

Теплоизоляционные материалы PAROC применимы в широком диапазоне температур. Связующее начинает испаряться при температуре выше 200 °C. Изоляционные характеристики остаются неизменными, но прочность на сжатие ослабевает. Материалы на основе базальтового волокна имеют температуру спекания выше 1000 °C.

Размеры

Размеры	
Толщина	Внутренний диаметр
50 - 120 mm	22 - 114
Standard EN 13467	Standard EN 13467

Другие размеры

Другие размеры по специальному заказу.

Допуски соответствуют стандарту SFS 5454.

Пожарные свойства

Описание	Значение	В соответствии с
Группа горючести	A1	EN 13501-1
Пожарная классификация	КМ0	TP123
Группа горючести	Негорючий	

Теплотехнические свойства

Теплопроводность (Данные производителя)		
Описание	Значение	В соответствии с
Теплопроводность при 10 °C, λ ₁₀	0,034 W/mK	
Теплопроводность при 125 °C, λ ₁₂₅	0,047 W/mK	
Теплопроводность при 300 °C, λ ₃₀₀	0,083 W/mK	
Теплопроводность при 400 °C, λ ₄₀₀	0,116 W/mK	
Теплопроводность при 500 °C, λ ₅₀₀	0,157 W/mK	

Влагостойкость

Описание	Значение	В соответствии с
Водопоглощение при полном погружении за 24 часа, не более	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$	EN 13472

ЗАО "ПАРОК", 197110, Санкт-Петербург, Вязовая ул., 10, офис PAROC, Тел. +7 812 336 47 21, Факс +7 812 336 4722 ,

ЗАО "ПАРОК"- Москва, 119002, Москва, Глазовский пер., д.7, офис 7, Тел. +7 495 287 80 51, Факс +7 495 287 80 52, www.paroc.ru

Данная спецификация продукта содержит единственное и полное описание условий и технических характеристик изделий. Тем не менее, содержание данной спецификации продукта не подразумевает предоставление торговой гарантии. В случае использования продукции в непредусмотренных данной спецификацией продукта целях, мы не можем гарантировать ее пригодность, если отсутствует наше письменное подтверждение такого рода применения по запросу. Данная спецификация продукта заменяет все предшествующие издания. Принимая во внимание постоянное совершенствование нашей продукции, мы сохраняем за собой право вносить изменения в спецификации продукта. PAROC и красно-белые полосы являются зарегистрированные торговые марки компании Paroc Oy Ab.