

PAROC Pro Wired Mat 100





Краткое описание

Прошивной мат из базальтовой ваты, армированный стальной оцинкованной сеткой.

Применение

Тепловая и противопожарная изоляция цилиндрических,

конусных и плоских поверхностей.

Номинальная плотность

100 kg/m³

максимальная температура эксплуатации		
Описание	Значение	В соответствии с
Заявленная максимальная температура эксплуатации, ST(+)i	660 °C	

Теплоизоляционные материалы PAROC применимы в широком диапазоне температур. Связующее начинает испаряться при температуре выше 200 °C. Изоляционные характеристики остаюся неизменными, но прочность на сжатие ослабевает. Материалы на основе базальтового волокна имеют температуру спекания выше 1000 °C.

Размеры

Размеры		
Ширина и длина	Толщина	
900 x 6000 mm	30 mm	
900 x 5000 mm	40 mm	
900 x 4000 mm	50 - 60 mm	
900 x 2000 mm	80 - 120 mm	
Standard EN 822	Standard EN 823	

Другие размеры

Другие типоразмеры поставляются на заказ.

SFS 5454

Допуски в соответствии с Техническим Свидетельством № ТС-07-0876-04, полученным на основании Технической оценки № ТО-0876-04.

Упаковка

Способ упаковки Пластик Упаковка по требованию Паллета

Пожарные свойства

Описание	Значение	В соответствии с
Группа горючести	A1	EN 13501-1
Пожарная классификация	группа НГ	СНиП 21-01-97*
Пожарная классификация (в применении)	Противопожарная изоляция воздуховодов.	SFS 4193:E

Теплотехнические свойства

Теплопроводность (Данные производителя)

Paroc Group © 2013



Описание	Значение	В соответствии с
Теплопроводность при 10 °C, λ ₁₀	0,034 W/mK	
Теплопроводность при 25 °C, λ ₂₅	0,036 W/mK	
Теплопроводность при 125 °C, λ_{125}	0,048 W/mK	
Теплопроводность при 300 °C, λ_{300}	0,076 W/mK	

Данные заявлены на основании Технического Свидетельства № TC-07-0876-04, полученного на основании Технической оценки № TO-0876-04, и действительного до 23.01.2007 г. *) SFS 5356.

Влагостойкость

Описание	Значение	В соответствии с
Водопоглощение при полном погружении за 24 часа, не более	≤ 1 kg/m²	EN 1609

3АО "ПАРОК", 197110, Санкт-Петербург, Вязовая ул., 10, офис PAROC, Тел. +7 812 336 47 21, Факс +7 812 336 4722,

ЗАО "ПАРОК"- Москва, 119002, Москва, Глазовский пер., д.7, офис 7, Тел. +7 495 287 80 51, Факс +7 495 287 80 52, www.paroc.ru

Данная спецификация продукта содержит единственное и полное описание условий и технических характеристик изделий. Тем не менее, содержание данной специйикации продукта не подразумевает предоставление торговой гарантии. В случае использования продукции в непредусмотренных данной специйикацией продукта целях, мы не можем гарантировать ее пригодность, если отсутствует наше письменное подтверждение такого рода применения по запросу. Данная спецификация продукта заменяет все предшествующие издания. Принимая во внимание постоянное совершенствование нашей продукции, мы сохраняем за собой право вносить изменения в спецификации продукта. РАROC и красно-белые полосы являются зарегистрированные торговые марки компании Paroc Oy Ab.

Paroc Group © 2013 2(2)